

Brennstoffnormierung für Holzackschnitzel nach DIN EN ISO 17225

Größe und Größenverteilung P (= particle size)

	Hauptfraktion	Feinanteil	Grobanteil	Extremwerte, „Ausreißer“
	> 80 %	< 5 %	< 1 %	
P 16	3,15–16 mm	< 1 mm	> 45 mm	< 85 mm
P 45	3,15–45 mm	< 1 mm	> 63 mm	< 120 mm
P 63	3,15–63 mm	< 1 mm	> 100 mm	< 350 mm
P 100	3,15–100 mm	< 1 mm	> 200 mm	< 350 mm

Wassergehalt M (= moisture content)

	Wassergehalt	Holzfeuchte		
M 10	10 %	11 %		
M 20	20 %	25 %		
M 30	30 %	43 %		
M 40	40 %	67 %		
M 50	50 %	100 %		
M 55	55 %	> 100 %		
M 55 +	> 55 %	> 100 %		

Aschegehalt A (= ash content)

A 2.0	< 2,0 %			
A 3.0	< 3,0 %			
A 5.0	< 5,0 %			
A 7.0	< 7,0 %			
A 7.0 +	> 7,0 %			